

TAPICERKA PODSTAWOWA



WŁAŚCIWOŚCI KANINY PODSTAWOWEJ:

SKŁAD 100% POLYOLEFIN

GRAMATURA 230 g/m²



ŚCIERALNOŚĆ 58 000 CYKLI MARTINDALE` a wg PN - EN ISO 12947 - 2:2000 OCENA 4/5

PILING: 5 000 SUWÓW wg PN - EN ISO 12945 - 2:2002 OCENA I'

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO wg PN - ISO 105-B02:1997/Ap1:2002 OCENA 6

TRUDNOPALNOŚĆ ATEST wg PN - EN 1021-1 TŁĄCY PAPIEROS

MIKROFAZA



WŁAŚCIWOŚCI MIKROFAZY:

SKŁAD 100% POLIESTER
GRAMATURA 180 - 185 g/m²
ŚCIERALNOŚĆ 40 000 CYKLI MARTINDALE` a wg PN - EN ISO 12947 - 2:2000 OCENA 4/5
PILING: 5 000 SUWÓW wg PN - EN ISO 12945 - 2:2002 OCENA I'
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO wg PN - ISO 105-B02:1997/Ap1:2002 OCENA 6
TRUDNOPALNOŚĆ ATEST wg PN - EN 1021-1 TLACY PAPIEROS

DZIANINA




WŁAŚCIWOŚCI DZIANINY:

SKŁAD 100% POLIESTER
GRAMATURA 330 g/m²
ŚCIERALNOŚĆ 200 000 CYKLI MARTINDALE` a wg PN - EN ISO 12947 - 2:2000 OCENA 5/5
PILING: 5 000 SUWÓW wg PN - EN ISO 12945 - 2:2002 OCENA 5/5
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO wg PN - ISO 105-B02:1997/Ap1:2002 OCENA 6
TRUDNOPALNOŚĆ ATEST wg PN - EN 1021-1 TLACY PAPIEROS

SKAJ



NOWE KOLORY SKAJU



WŁAŚCIWOŚCI SKAJU:

SKŁAD NOŚNIK 100% POLIESTER POWŁOKA PVC

GRAMATURA NOŚNIK 65 g/m² POWŁOKA 450 g/m²

ŚCIERALNOŚĆ 50 000 CYKLI MARTINDALE` a wg PN - EN ISO 12947 - 2:2000 OCENA 4/5

WYTRZYMAŁOŚĆ ROZCIĄGANIE WZDŁUŻ >38 daN W POPRZEK >13 daN

ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NIZP-PZH W DNIU 23 kwietnia 2008 r.

TRUDNOPALNOŚĆ ATEST wg BS 5852: 1990 section 2 TŁĄCY PAPIEROS

ECO skóra



E1

E2

E3

E4

E5

E6



E7

WŁAŚCIWOŚCI ECO SKÓRY:

SKŁAD NOŚNIK 100% POLIESTER POWŁOKA POLICHLOREK WINYLU + POWŁOKA PULIURETANOWA
GRAMATURA NOŚNIK 100 g/m² POWŁOKA 600 g/m²
ŚCIERALNOŚĆ 120 000 CYKLI MARTINDALE` a wg PN - EN ISO 12947 - 2:2000 OCENA 5/5
ATEST HIGIENICZNY Nr 65/PB/251/176/99 WYDANY PRZEZ NIZP-PZH
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO wg PN - ISO 105-B02:1997/Ap1:2002 OCENA 7-8
TRUDNOPALNOŚĆ ATEST wg PN - EN 1021-1:1999 TŁĄCY PAPIEROS

WYBARWIENIE DREWNA



S1

S2

S3

S4

S5

S6



S8

STANDARDOWE PŁYTY



OLCHA
KRONOPOL D9311PR



BUK
KRONOPOL D381



WENGE
KRONOPOL D2226 BS



KALWADOS
KRONOPOL D9300 PE

KOLORY TWORZYWA DO ISO NOV



CZARNE



NIEBESKIE



SZARE




ZIELONE

BAKUN
FABRYKA MEBLI I KRZESEŁ



WYBARWIENIA SKÓR



SKÓRA TESTOWANA WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH NORM ISO:

- ISO 2589
- ISO 3376
- ISO 3376
- ISO 3377
- ISO 5402
- ISO 11640
- ISO 11640

SPRAWOZDANIE Z TESTÓW DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE/LUB W STREFIE DYSTRYBUTORA